

TEKNİK DATA FORMU

MS HT - Montaj Yapıştırıcı



Montaj Yapıştırıcı

Promast MS HT çevre dostu, tek komponentli MS Polimer esaslı, ilk tutunması yüksek bir yapıştırıcıdır. Hızlı montaj işlemleri için tercih edilir. Yüksek ilk tutunma özelliği sayesinde kolay tutunur ve Ağır yük taşıyabilir (350kg/10cm²) Promast HT içerisinde solvent ve ya izosiyonat içermez. VOC içeriği düşüktür.



Hızlı Montaj



İlk Tutunma



kg/10 cm²



TEKNİK DATA

■ Baz	MS Polimer
■ Kıvam	Macun
■ Kürleşme Şekli	Nemle Kürleşme
■ Yapışmazlık Süresi	5 dk
■ Doku Oluşumu* (20 °C / 65% R.H.)	10 dk
■ Kürleşme * (20 °C / 65% R.H.)	3 mm /24 saat
■ Sertlik	60 ± 5 Shore A
■ Yoğunluk	1,62 ± 5 g/ml
■ Esnek Geri Dönme (ISO 7389)	> 75 %
■ Sıcaklık Dayanımı	-40 °C → 90 °C
■ Kopma Anında Gerilim	> 3,50 N/mm ²
■ Elastisite Modülü 100% (DIN 53504)	> 1,70 N/mm ²
■ Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> 400%
■ Servis Sıcaklığı	5 °C → 35 °C
■ Raf Ömrü	12 ay

(*) Testler ideal hava şartlarında gerçekleştirilmiştir.

UYGULAMA ALANLARI

- Hızlı ilk tutunma ve güçlü yapışma ihtiyacı olan durumlarda.
- Hemen hemen her tür nesneyi sabitlemede; perde korkulukları, lavabolar, kapı kasaları, banyo aksesuarları, bahçe aksesuarları vb. matkap veya çivi kullanmadan.
- Bir çok gözenekli ya da gözeneksiz malzemenin birbirine mükemmel ve anında yapışmasında; tüm metaller, seramik karolar, beton, her türlü ahşap, tuğla, plastik vb.
- İnşaat tahtalarının sabitlenmesi; kontrplak, lamine ahşap, OSB, sunta gibi
- Yalıtım malzemelerinin sabitlenmesi; polistiren, mineral yün, fiberglas, poliüretan gibi.
- Pencere çerçevelerini, kapı basamaklarını ve dekoratif çerçevelerin sabitlenmesi.
- Ağır aksesuar montajı.
- Cam ve aynaların sabitlenmesi.
- Süpürgeliklerin sabitlenmesi.

ÖZELLİKLERİ

- İlk tutunma: 5 saniye
- Ağır yük taşıma kuvveti: 350kg/10cm²
- Çeşitli malzemelere mükemmel ve anında yapışma; doğal taşlar, plastikler, metaller, beton, seramik, son kısımlar.
- Doğal taş, mermer, granit ve benzeri yüzeylerde leke bırakmaz.
- Kürlenme sırasında yüzey neminden etkilenmez, kabarma yapmaz.
- Toksik madde içermez, kokusuzdur.
- Rengi değişmez ve sararmaz.
- Su altında dahi uygulanabilir.
- Yüksek ilk tutunma sağlar.

TEKNİK DATA FORMU

MS HT - Montaj Yapıştırıcı

- UV direnci yüksektir.
- Kırılgan değildir.
- Astarsız yapışma sağlar.
- Çok iyi ve güçlü bir tutunma sağlar.
- Üzeri boyanabilir.
- Yüzeyde akma yapmaz.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Hava koşullarına karşı dirençlidir.

NOTLAR

- Promast MS HT, boyanabilir, ancak mevcut boyaların ve verniklerin çeşitliliğinin çok fazla olması nedeniyle uygulamadan önce bir uyumluluk testi şiddetle önerilir. Alkid reçine bazlı boyaların kuruma süresi artabilir.
- Promast MS HT, çok çeşitli yüzeylere uygulanabilir. Plastik, polikarbonat vb. gibi yüzeylerde üreticiden üreticiye farklılık olması nedeniyle uygulamadan önce bir uyumluluk testi önerilir.
- Plastikler üretilirken, serbest maddeler, işleme yardımcıları ve diğer koruyucu maddeler (koruyucu folyo gibi) sıklıkla kullanılır. Bunlar yapıştırma öncesinde çıkarılmalıdır.
- Bu ürün bir cam macunu olarak kullanılamaz.
- Promast MS HT, doğal taşların yapıştırılmasında kullanılabilir, ancak bu tür bir yüzey üzerinde bir derz dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Bu nedenle Promast MS HT, yalnızca doğal taş mozaiklerin alt kısmında kullanılabilir.
- Uygulandığı zaman, malzeme yüzeyi üzerinde herhangi bir dolgu macunu kalıntısı dökülmediğinden emin olun.
- Su, alifatik çözücüler, mineral yağ, gres yağı, seyreltilmiş anorganik asitler ve alkalilere karşı iyi direnç.
- Aromatik çözücüler, konsantre asitler, klorlu hidrokarbonlara karşı düşük direnç.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yöntem: Manuel veya pnömatik derz dolgu tabancası.
Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası.

AMBALAJ

290 ml kartuş

RAF ÖMRÜ

+5 °C ile +25 °C arasındaki sıcaklıklarda, serin ve kuru bir depolama alanında, açılmamış ambalajında en az 12 ay

RENK



Beyaz



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TÜRKİYE T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83