

TEKNİK DATA FORMU

Express



Hızlı Şeffaf PU Yapıştırıcı

Kısa presleme süresi sayesinde hızlı montaja imkan sağlayan, ahşap montajında yüksek mukavemet ve sorunsuz tutunma sağlayan kolay kullanılan poliüretan bazlı sıvı yapıştırıcısıdır.

TEKNİK DATA

■ Baz	Poliüretan
■ Kıvam	Sıvı
■ Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
■ Yoğunluk	1,10 g/ml
■ Açık zaman	10-15 dakika
■ Presleme süresi	2 saat
■ Nem ve su dayanımı	D4
■ Vizkozite (20°C)	3.000-4.000 cps
■ Uygulama sıcaklığı	10°C'den +30°C'ye
■ Servis sıcaklığı	-15°C'den +100°C'ye

(* Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap yapı elemanlarının yapıştırılması ve tamirinde
- Mobilya üretiminde ve tamirinde
- Deniz araçlarında
- Ahşap pencere ve kapı imalatında
- Kapı pervazlarının yapıştırılmasında

ÖZELLİKLER

- Açık zamanı ve preslenme süresi çok kısadır.
- Akıcıdır, viskozitesi düşüktür.
- Neme, sıcaklığa ve suya dayanıklıdır.
- Kokusuzdur.
- Ahşap, beton, metal, poliüretan ve polistren köpük, doğal taş, mdf, seramik, cam ve pvc gibi pek çok yapı malzemesine güçlü yapışır.

TEKNİK DATA FORMU

Express

NOTLAR

- Yapıştırıcı çok sınırlı açık zamana sahip olduğundan yapıştırılacak parçalar hızla bir araya getirilip preslenmelidir.
- Yapıştırıcı büyüme yapacağından gereğinden fazla uygulanmamalıdır.
- Maksimum raf ömrü için uygulama sonra yapıştırıcı şişesi baş aşağı çevrilmek yoluyla içerisinde hava boşaltılmalıdır.
- Yeni uygulanmış yapıştırıcı, Promast Köpük Temizleyici veya aseton benzeri bir solvent ile temizlenebilir.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Difenilmetan -4,4 diizosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Islak yapıştırıcı ile cildin uzun süre temas etmesi lokal kızarıklığa ve hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, yapıştırıcının cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Kurumasını tamamlamış PU yapıştırıcı, insan sağlığına ve çevreye karşı bir tehlike riski oluşturmaz.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yapıştırılacak yüzeyler temiz olmalı yağ,kir ve gevşek parçalar içermemelidir.
- Özellikle nem içermeyen ve nem geçirmeyen yüzeylerin yapıştırıcı miktarının kabaca %5 'i oranında su ile nemlendirilmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ

- 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
- Çok düşük sıcaklıklarda uygulama öncesi yapıştırıcı bir süre oda sıcaklığında bekletilmelidir.
- Yapıştırılacak yüzeyler temiz olmalı, yağ ve toz içermemelidir.
- Yapıştırıcı sadece bir yüzeye ince bir katman halinde uygulanmalıdır.
- Çok emici yüzeylerin yapıştırılması durumunda yapıştırıcı her iki yüzeye de uygulanabilir.
- Yapıştırıcının su geçirmez yapıya kavuşması 24 saati bulabilir.
- Yüzeyler açık-zaman aşılımsızın bir araya getirilip preslenmelidir.
- Preslenme süresi oda sıcaklığında ortalama 2 saattir.

PAKETLEME (HACİM)

Brüt 750gr (12'li koli)

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 12 ay raf ömrüne sahiptir. Üretim tarihi şişenin üzerinde belirtilmiştir.

RENK



Açık Sarı



Şeffaf



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TÜRKİYE T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83

