

# TEKNİK DATA FORMU

## EPDM



### EPDM Silikonu

EPDM membranların çeşitli gözeneksiz yapı malzemelerine sorunsuz yapıştırılmasını sağlayan yüksek performanslı bir yapıştırıcı sızdırmazlık ürünüdür.

### TEKNİK DATA

■ Baz	Nötral-Oxim
■ Kivam	Tiksotropik
■ Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
■ Yapışmazlık süresi	10 dk
■ Doku oluşumu (20°C/%65 bağıl nem)	3-4 mm/gün
■ Sertlik (DIN 53505)	35 ± 5 Shore A
■ Yoğunluk	1,45 g/ml +/- 0,02
■ Sıcaklık dayanımı (tamamen kuru)	-40°C +180°C arası
■ Esnek geri dönme (ISO 7389)	> %70
■ Elastisite modülü %100 (DIN 53504)	0,25 N/mm <sup>2</sup>
■ Kopma anındaki uzama (DIN 53504)	> %450
■ Servis sıcaklığı	5°C ve +40°C arasında

(\*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlerle bağlı olarak değişebilir.

### UYGULAMA ALANLARI

- Dış cephe uygulamalarında sızdırmazlık için kullanılan EPDM membranların yapıştırılması.
- EPDM membranların gözeneksiz yapı malzemelerine yapıştırılmasında.

### ÖZELLİKLER

- Esnekir ve çok kuvvetli yapısıır.
- Hacim kaybına uğramaz.
- EPDM membran uygulamalında yüksek performanslıdır.
- UV dayanımı yüksektir.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz.

# TEKNİK DATA FORMU

## EPDM

### NOTLAR

- Granit ve mermer gibi gözenekli yüzeyler üzerinde uygulanması tavsiye edilmez.
- Akvaryumlar için uygun değildir.

### YÜZYE HAZIRLIĞI

- Silikon ile temas edecek yüzeyler temiz ve kuru olmalı; yağ, pas ve gevşek parçalar içermemelidir.
- Yüzeylerde daha önce uygulanmış silikon varsa, mekanik yöntemlerle çıkarılmalıdır.
- Gözeneksiz yüzeyler uygun bir solvent ile temizlenmeli, yüzeye uygulanan solvent buharlaşmasına imkan verilmeden yüzeyden silinmelidir.
- Uygulama derzlerinin etrafında maskeleme bandı çekilmesi yalnız derz etrafına silikon bulaşmasına engel olmaz, ayrıca daha hizalı bir uygulama imkanı verir. Çekilen maskeleme bandı uygulama sonrası hemen çıkarılmalıdır.

### DERZ TASARIMI

Derz genişliği 6-20 mm arasında olması gereklidir. Uygulanacak silikonun derinliği genişlik ebatına bağlıdır. 12 mm' ye kadar olan genişliklerde 6 mm derinliğinde silikon uygulayınız. Daha geniş derzlerde silikonun derinliği, genişliğinin tabaca yarısı olmalıdır.

### PAKETLEME (Hacim)

600 ml (12'li koli)

### RAF ÖMRÜ

5 °C - 25 °C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında, açılmamış ambalajında en az 15 ay.

### RENK



Siyah



#### MANUFACTURER:

PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.  
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele  
KOCALI | TURKEY T: +90 (262) 335 41 82  
F: +90 (262) 335 41 83