

TEKNİK DATA FORMU

B1 Acryseal-FR

Yangına Dayanımlı Mastik



B1 Nötr Yangına Dayanımlı Mastik
Kurduğunda yangına karşı dirençli, hareket kabiliyeti yüksek sızdırmazlık malzemesi oluşturan tek komponentli nötr mastik.

TEKNİK DATA

■ Baz	Akrilik
■ Kıvam	Macun
■ Kürleşme şekli	Nem ile kürlenme
■ Yapışmazlık süresi	15-30 dakika
■ Doku oluşumu	2mm/gün
■ Sertlik	40 ± 5 Shore A
■ Uzama	200%
■ Yoğunluk	1.58 gr/cm ³ ± 0,03
■ Gerilme Direnci	>0,4 N/mm ²
■ Servis sıcaklığı	+5° ve +40° arasında
■ Hacim Daralması	%10-15

(* Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Zemin ve duvardaki, boru veya kablo tavaları geçişlerinde veya doğrusal derzlerde yangın dayanımı sağlamak amacı ile
- Çelik kanalları, kanal tekneleri, kabloları ve kablo kanallarında sızdırmazlık amacıyla - İç mekânlarda yangına dayanım gerektiren uygulamalarda
- Yangına dayanım uygulamalarının yapıldığı yerlerde dolgu amacıyla
- Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde

TEKNİK DATA FORMU

B1 Acryseal-FR

Yangına Dayanımlı Mastik

UYGULAMA ŞEKLİ

- Uygulanacak yüzeyler temiz olmalı, toz, yağ ve pastan arındırılmalıdır.
- Beton ve alçı gibi gözenekli yüzeylere astar uygulanabilir. Min./maks. derz genişliği 5mm/25mm olmalıdır.
- Tavsiye edilen genişlik/derinlik oranı 2/1' dir. Uygulama sıcaklığı +5 - 0°C ile +35 - 0°C arası olmalıdır.
- Uygulamanın hemen ardından, mastik ıslak bir alet yardımıyla veya parmakla bastırılarak düzeltilmelidir.
- Çevreye bulaşan akrilik mastik ıslak bir bez ile temizlenebilir.
- Derz en az iki saat boyunca kuru tutulmalıdır.
- Kurumuş mastik ancak mekanik yöntemle temizlenebilir.

UYARILAR

- Islak ya da nemli ortamlar kürleşme süresini ciddi olarak arttırır.
- 5°C altında uygulanmaz.

PAKETLEME (Hacim)

310 ml x 25 adet
600 ml x 12 adet

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 15 ay raf ömrüne sahiptir. Üretim tarihi kartuşun üzerinde belirtilmiştir. Son kullanma tarihi geçmiş silikonlar, uygulama sonrası 15 dakika içerisinde kabul bağlıyorsa halen kullanılabilir durumdadır.

RENK



Beyaz

Gri



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TURKEY T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83

