

# TEKNİK DATA FORMU

## EPDM PLUS



### EPDM+ Membran Yapıştırıcı

EPDM membranların çeşitli gözeneksiz yapı malzemelerine sorunsuz yapıştırılmasını sağlayan yüksek performanslı bir yapıştırıcı sızdırmazlık ürünüdür.

### TEKNİK DATA

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| ■ Baz                                | Nötral Oxim            |
| ■ Kıvam                              | Tiksotropik            |
| ■ Kurutma sistemi                    | Nem ile kürlenme       |
| ■ Yapışmazlık süresi                 | 20 dk                  |
| ■ Doku oluşumu (20°C/%65 bağıl nem)  | 4,5-5 mm / 24 h        |
| ■ Sertlik (DIN 53505)                | 30 ± 5 Shore A         |
| ■ Yoğunluk                           | 1,35± 0,02             |
| ■ Sıcaklık dayanımı (tamamen kuru)   | -40°C +180°C           |
| ■ Esnek geri dönme (ISO 7389)        | > %75                  |
| ■ Elastisite modülü %100 (DIN 53504) | 1,20 N/mm <sup>2</sup> |
| ■ Kopma anındaki uzama (DIN 53504)   | > 350                  |
| ■ Servis sıcaklığı                   | 5°C -40°C              |

(\* Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

### UYGULAMA ALANLARI

- Dış cephe uygulamalarında sızdırmazlık için kullanılan EPDM membranların yapıştırılmasında.
- EPDM membranların gözeneksiz yapı malzemelerine yapıştırılmasında.

### ÖZELLİKLER

- Esnektir ve çok kuvvetli yapıştırıcıdır.
- Hacim kaybına uğramaz.
- EPDM membran uygulamalarında yüksek performanslıdır.
- UV dayanımı yüksektir.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz.

# TEKNİK DATA FORMU

## EPDM PLUS

### NOTLAR

- Granit ve mermer gibi gözenekli yüzeyler üzerinde uygulanması tavsiye edilmez.
- Akvaryumlar için uygun değildir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

- EPDM+ Membran Yapıştırıcı ile temas edecek yüzeyler temiz ve kuru olmalı; yağ, pas ve gevşek parçalar içermemelidir.
- Yüzeylerde daha önce uygulanmış EPDM+ Membran Yapıştırıcı varsa, mekanik yöntemlerle çıkarılmalıdır.
- Gözeneksiz yüzeyler uygun bir solvent ile temizlenmeli, yüzeye uygulanan solvent buharlaşmasına imkan verilmeden yüzeyden silinmelidir.
- Uygulama derzlerinin etrafında maskeleme bandı çekilmesi yalnız derz etrafına EPDM+ Membran Yapıştırıcı bulaşmasına engel olmaz, ayrıca daha hizalı bir uygulama imkanı verir. Çekilen maskeleme bandı uygulama sonrası hemen çıkarılmalıdır.

### PAKETLEME (Hacim)

600ml x 12 koli

### RAF ÖMRÜ

5 °C - 25 °C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında, açılmamış ambalajında en az 15 ay.

### RENK



Siyah



MANUFACTURER:  
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.  
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele  
KOCAELİ | TURKEY T: +90 (262) 335 41 82  
F: +90 (262) 335 41 83

