

TEKNİK DATA FORMU

MS HT EASY



PROMAST MS HT Easy

Hafif yapı ve dekorasyon malzemelerinin yapıştırılması için geliştirilmiş, MS polimer esaslı, tek komponentli, elastik bir montaj yapıştırıcısıdır. Yüksek ilk tutunma özelliği sayesinde dikey uygulamalarda kaymayı azaltır ve kolay uygulama sağlar. Solvent içermeyen formülüyle iç ve dış mekânlarda çeşitli yüzeylere güçlü ve kalıcı yapışma sağlar.



Fast Montage



Initial Tack



Strong Bonding



TEKNİK DATA

■ Baz	MS polimer
■ Kıvam	Stabil Macun
■ Kürlenme Sistemi	Nemle ile kürleşme
■ Yapışkanlığın Kaybolma Süresi (TFT)	15 dk
■ Doku Oluşumu* (20 °C / 65% R.H.)	Yaklaşık 10 dk
■ Kürlenme Hızı (20°C/%65 bağıl nem)	> 3 mm/24 saat
■ Sertlik (DIN 53505)	52 Shore A
■ Yoğunluk	1,63 g/cm³
■ Sıcaklık dayanımı (tamamen kuru)	-40 °C → 90 °C
■ Maksimum Çekme Dayanımı (DIN 53504)	> 2,0 N/mm²
■ Elastisite modülü %100 (DIN 53504)	> 1,5 N/mm²
■ Kopma anındaki uzama (DIN 53504)	> %250
■ Servis sıcaklığı	5 °C - 35 °C
■ Raf ömrü	15 ay

(*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Strafor (EPS) ve polistiren dekorasyon elemanlarının yapıştırılması
- Süpürgelik, korniş ve dekoratif çıtaların montajı
- Duvar panelleri ve dekoratif kaplamaların sabitlenmesi
- Tavan göbekleri, rozetler ve dekoratif profillerin yapıştırılması
- Ahşap, MDF, PVC ve benzeri hafif dekorasyon malzemelerinin montajı
- İç ve dış mekânlarda hafif montaj ve dekorasyon uygulamaları

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek ilk tutunma
- Kolay uygulama
- Kayma yapmaz
- Elastik ve dayanıklı yapışma
- Solvent içermez
- Boyanabilir
- İç ve dış mekân kullanımına uygun

TEKNİK DATA FORMU

MS HT EASY

NOTLAR

- Promast MS HT Easy'nin üzeri su bazlı boyalarla boyanabilir, ancak çok sayıda boya ve vernik bulunduğundan uygulamadan önce bir uyumluluk testi yapmanızı şiddetle öneririz.
- Alkid reçine esaslı boyaların kuruma süresi uzayabilir.
- Promast MS HT Easy çok çeşitli yüzeylere uygulanabilir. Plastik, polikarbonat vb. gibi belirli yüzeyler üreticiden üreticiye farklılık gösterebileceğinden, bir ön uyumluluk testi öneriyoruz.
- Promast MS HT Easy cam dolgu macunu olarak kullanılamaz.
- Akvaryumları yapıştırmak için uygun değildir.
- Hijyenik formül, düzenli derz temizliğinin yerini almamalıdır. Aşırı kirlenme, tortular veya sabun kalıntıları mantarların gelişimini teşvik edecektir.
- Sürekli suya daldırmanın mümkün olduğu uygulamalarda kullanmayın.
- UV'nin tamamen yokluğu dolgu macununun renginin değişmesine neden olabilir.
- Farklı reaktif derz dolgu macunları kullanırken, bir sonraki uygulanmadan önce ilk derz dolgu macunu tamamen sertleştirilmelidir.
- Promast MS HT Easy, iyi bir UV direncine sahiptir ancak aşırı koşullar altında veya çok uzun UV maruziyetinden sonra rengi bozulabilir.
- Kimyasallar, yüksek sıcaklıklar, UV radyasyonu nedeniyle renk solması meydana gelebilir. Renk değişikliği ürünün teknik özelliklerini etkilemez.
- Bitüm, katran veya EPDM, neopren, butil vb. gibi diğer plastikleştirici serbest bırakan malzemelerle temastan kaçınılmalıdır, çünkü renk bozulmasına ve yapışma kaybına neden olabilir.
- Su, alifatik çözücüler, mineral yağ, gres yağı, seyreltilmiş anorganik asitler ve alkalilere karşı iyi direnç.
- Aromatik çözücüler, konsantre asitler, klorlu hidrokarbonlara karşı düşük direnç.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yöntem: Manuel veya pnömatik derz dolgu tabancası.
Uygulama sıcaklığı: +5 °C +35 °C arası.

PAKETLEME (Hacim)

280 ml kartuş

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda 5 °C - 25 °C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 15 ay raf ömrüne sahiptir. Üretim tarihi kartuşun üzerinde belirtilmiştir. Son kullanma tarihi geçmiş silikonlar, uygulama sonrası üzeri 15 dakika içerisinde kabul bağlıyorsa halen kullanılabilir durumdadır.

RENK



Beyaz



ÜRETİCİ:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş.
Çepni Mahallesi, Çepni Caddesi, No: 300B,
41170 Kartepe / Kocaeli / TÜRKİYE
T: +90 (262) 335 41 82 F: +90 (262) 335 41 83